

SUBGRADE	GRAMAJ	RUTUBET	SCT CD	SCT İNDEKSİ
FL	g/m <sup>2</sup>	%	kN/m	kN.m/kg
FL 110	110	8	1,93	17,2
FL 120	120	8	2,20	18,3
FL 135	135	8	2,48	18,3
FL 140	140	8	2,57	18,3
FL 150	150	8	2,75	18,3
FL 160	160	8	2,93	18,3
FL 175	175	8	3,20	18,3
FL 200	200	8	3,67	18,3

ÖZELLİK	GRAMAJ	RUTUBET	SCT CD	SCT İNDEKSİ
TOLERANS	± 5 %	± 1,5	- 10 %	- 10 %
TEST STANDARDI	ISO 536	ISO 287	ISO 9895	ISO 9895

\*Numune alımı ISO EN 186 Metoduna göre yapılır. Şartlandırma; ISO EN 187 Standardına göre T= 23 ±1 °C ve RH= 50 ± %3

\*\*Aksi belirtilmediği sürece ürün özelliklerimiz üst taraf içindir.

\*\*\*Genişlik Toleransı (-) 1 (+) 3 mm

\*\*\*\*Mihver Boru Çapı: 100 (+/-) 2mm