

ÜRÜN KODU	GRAMAJ	RUTUBET	SCT CD	SCT İNDEKSİ	PATLAMA MUKAVEMETİ	PATLAMA İNDEKSİ	ÜST KAT COBB60'
<b>KTL</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>%</b>	<b>kN/m</b>	<b>kN.m/kg</b>	<b>kPa</b>	<b>kPa.m<sup>2</sup>/g</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>
<b>KTL 110</b>	110	8	2,1	19,1	250	2,27	30
<b>KTL 120</b>	120	8	2,3	19,2	275	2,29	30
<b>KTL 135</b>	135	8	2,6	19,3	310	2,30	30
<b>KTL 140</b>	140	8	2,7	19,3	320	2,29	30
<b>KTL 150</b>	150	8	2,9	19,3	340	2,27	30
<b>KTL 175</b>	175	8	3,3	18,9	390	2,23	30
<b>KTL 200</b>	200	8	3,7	18,5	440	2,20	30

ÖZELLİK	GRAMAJ	RUTUBET	SCT CD	SCT İNDEKSİ	PATLAMA MUKAVEMETİ	PATLAMA İNDEKSİ	ÜST KAT COBB60'
<b>TOLERANS</b>	<b>± 5 %</b>	<b>± 1,5</b>	<b>- 10 %</b>	<b>- 10 %</b>	<b>- 15 %</b>	<b>- 15 %</b>	<b>(+) 30</b>
<b>TEST STANDARDI</b>	ISO 536	ISO 287	ISO 9895	ISO 9895	ISO 2758	ISO 2758	ISO 535

\*Numune alımı ISO EN 186 Metoduna göre yapılır. Şartlandırma; ISO EN 187 Standardına göre T= 23 ±1 °C ve RH= 50 ± %3

\*\*Aksi belirtilmediği sürece ürün özelliklerimiz üst taraf içindir.

\*\*\*Genişlik Toleransı (-) 1 (+) 3 mm

\*\*\*\*Mihver Boru Çapı: 100 (+/-) 2mm

[www.batikipas.com.tr](http://www.batikipas.com.tr)

"Paper&Board Manufacturers"